




Louça de Mesa – Copos, Taças e Tigelas.




CSM 191 – Copo




CSM 135 – Copo




CSM 197 – Taça




CSM 127 – Taça




CSM 157 – Tigela




CSM 101 – Tigela




CSM 133 – Tigela



CSM 244 – Tigela



CSM 164 – Tigela



CSM 111 – Tigela

Louça de Mesa – Bilha, Jarra, Jarrinha e Bule.



CSM 191 – Copo



CSM 135 – Copo



CSM 197 – Taça



CSM 127 – Taça



CSM 157 – Tigela



CSM 101 – Tigela



CSM 133 – Tigela



CSM 244 – Tigela



CSM 164 – Tigela



CSM 111 – Tigela

CSM 191

Ø bordo: 96mm; esp.: 4mm.

Bordo introvertido, lábio arredondado.

Fabrico a torno, cozedura oxidante.

Pasta homogénea, de coloração castanho avermelhado claro (Munsell 2.5YR 6/4), consistência compacta e textura arenosa, com enps de dimensão pequena, de frequência moderada e distribuição heterogénea.

Sobre a pasta de ambas as superfícies foi aplicado vidrado melado.

Apresenta caneluras no corpo.

CSM 135

esp.: 3mm.

Bordo extrovertido, lábio triangular, corpo piriforme.

Fabrico a torno, cozedura mista.

Pasta heterogénea, de coloração vermelha (Munsell 10R 5/8), consistência compacta e textura xistosa, com enps de dimensão média e grande, de frequência abundante e distribuição heterogénea.

Sobre a pasta da superfície interna foi aplicado engobe impossível de aferir pelo Munsell soil color charts, enquanto sobre a pasta da superfície externa foi aplicado engobe castanho avermelhado (Munsell 2.5YR 4/3).

Apresenta incisão no corpo e canelura no lábio. Apresenta marcas de fogo no interior.

CSM 197

Ø bordo: 120mm; esp.: 4mm.

Bordo vertical, lábio arredondado, corpo cilíndrico, carena baixa suave.

Fabrico a torno, cozedura oxidante.

Pasta homogénea, de coloração vermelho fraco (Munsell 10R 5/4), consistência compacta e textura arenosa, com enps de dimensão pequena e média, de frequência moderada e distribuição heterogénea.

Sobre a pasta da superfície interna foi aplicado engobe vermelho (Munsell 2.5YR 5/6), enquanto sobre a pasta da superfície externa foi aplicado engobe cinzento (Munsell 7.5YR 5/1).

Apresenta incisão no corpo. O bordo possui um “defeito” pelo que não apresenta um círculo perfeito.

CSM 127

altura: 54 Ø base: 49mm.

Bordo polilobulado, lábio arredondado, corpo troncocónico invertido, carena alta marcada, pé anelar.

Fabrico manual e a torno, cozedura oxidante.

Pasta homogénea, de coloração castanho avermelhado claro (Munsell 2.5Y 7/4), consistência compacta e textura arenosa, com enps de dimensão pequena, de frequência escassa e distribuição homogénea.

Sobre a pasta da superfície interna foi aplicado vidrado branco, enquanto sobre a pasta da superfície externa foi aplicado engobe castanho muito pálido (Munsell 10YR 8/2).

CSM 157

Ø bordo: 182mm; esp.: 5mm.

Bordo extrovertido, lábio arredondado, corpo troncocónico invertido, carena alta suave.

Fabrico a torno, cozedura oxidante.

Pasta homogénea, de coloração vermelho claro (Munsell 2.5YR 6/6), consistência média e textura homogénea, com enps de dimensão pequena, de frequência moderada e distribuição heterogénea.

Sobre a pasta da superfície interna foi realizado brunido sobre engobe amarelo avermelhado (Munsell 5YR 6/8), enquanto que sobre a pasta da superfície externa foi realizado brunido sobre engobe vermelho claro (Munsell 2.5YR 6/8).

Apresenta motivo geométrico realizado a pintura a vermelho.

CSM 101

Ø bordo: 170mm; esp.: 5mm.

Bordo extrovertido, lábio arredondado, corpo em calote, carena baixa suave.

Fabrico a torno, cozedura oxidante.

Pasta homogénea, de coloração castanho avermelhado (Munsell 5YR 5/3), consistência compacta e textura granular, com enps de dimensão média e grande, de frequência escassa e distribuição heterogénea.

Sobre a pasta de ambas as superfícies foi aplicado vidrado verde acastanhado escuro.

Apresenta caneluras no corpo.

CSM 133

Ø bordo: 217mm; esp.: 7mm.

Bordo extrovertido, lábio triangular, corpo troncocónico invertido, carena alta marcada.

Fabrico a torno, cozedura oxidante.

Pasta homogénea, de coloração castanho muito pálido (Munsell 10YR 8/3), consistência média e textura homogénea, com enps de dimensão pequena, de frequência moderada e distribuição homogénea.

Sobre a pasta de ambas as superfícies foi aplicado vidrado verde.

Apresenta um pequeno mamilo no lábio. O vidrado encontra-se totalmente irisado.

CSM 244

Ø base: 132mm; esp.: 10mm.

Pé anelar.

Fabrico a torno, cozedura oxidante.

Pasta homogénea, de coloração rosa (Munsell 7.5YR 7/3), consistência compacta e textura homogénea, com enps de dimensão pequena, de frequência escassa e distribuição heterogénea.

Sobre a pasta de ambas as superfícies foi aplicado vidrado verde.

Apresenta estampilhas circulares com motivo possivelmente fitomórfico.

CSM 164

Ø bordo: 276mm; esp.: 8mm.

Bordo extrovertido, lábio triangular, corpo semi-esférico.

Fabrico a torno, cozedura mista.

Pasta heterogénea, de coloração cinzenta (Munsell 7.5YR 6/1), consistência compacta e textura homogénea, com enps de dimensão média, de frequência moderada e distribuição heterogénea.

Sobre a pasta de ambas as superfícies foi aplicado engobe vermelho claro (Munsell 2.5YR 6/6).

Apresenta traços realizados a pintura a vermelho em ambas as superfícies.

CSM045

Ø base: 101mm; esp.: 7mm.



Corpo troncocónico invertido, carena alta marcada, pé anelar.

Fabrico a torno, cozedura oxidante.


Pasta homogénea, de coloração vermelho fraco (Munsell 10R 5/4), consistência compacta e textura homogénea, com enps de dimensão pequena, de frequência escassa e distribuição homogénea. Sobre a pasta de ambas as superfícies foi aplicado vidrado melado.

Apresenta motivo fitomórfico realizado a pintura a manganês na superfície interna.



Objectos de Iluminação



CSM 224 – Candeia



CSM 074 – Candeia



CSM 146 – Candeia

CSM 224

Ø bordo: 42mm; Ø base: 57mm; altura: 22mm; esp.: 6mm.

Bordo introvertido, lábio com espessamento interno, bico rectangular, corpo cilíndrico, base plana.

Fabrico a molde, cozedura oxidante.

Pasta homogénea, de coloração rosa (Munsell 7.5YR 7/3), consistência compacta e textura arenosa, com enps de dimensão pequena, de frequência escassa e distribuição heterogénea.

Sobre a pasta de ambas as superfícies foi aplicado vidrado verde.

Sem ornamentação.

CSM 074

largura: 66mm; comprimento: 66mm; altura: 23mm; esp.: 4mm.

Bordo extrovertido, lábio arredondado, bico de paredes divergentes, corpo troncocónico invertido, base plana, arranque de asa vertical.

Fabrico a torno e manual (bico), cozedura oxidante.

Pasta homogénea, de coloração vermelha (Munsell 2.5YR 4/6), consistência compacta e textura granular, com enps de dimensão pequena, de frequência escassa e distribuição homogénea.

Sobre a pasta de ambas as superfícies foi aplicado vidrado melado.

Sem ornamentação.

CSM 146

Ø bordo: 51mm; esp.: 5mm.


Bordo vertical, lábio plano, bico rectangular, corpo troncocónico invertido, carena baixa marcada, arranque de asa vertical.

Fabrico a molde, cozedura oxidante.


Pasta homogénea, de coloração cinzento claro (Munsell 5Y 7/1), consistência média e textura homogénea, com enps de dimensão pequena, de frequência moderada e distribuição heterogénea.

Sobre a pasta de ambas as superfícies foi aplicado vidrado verde.

Objectos de uso lúdico e ritual



CSM 068 – Pia de abluções (?)



CSM 314 – Pedra de jogo



CSM 296 – Pedra de jogo



Pedras de jogo (vidradas)



Pedras de jogo (pintura branca)



Pedras de jogo (telha)

CSM 068

esp.: 15mm.

Bordo introvertido, lábio triangular, corpo troncocónico invertido.

Fabrico a molde, cozedura oxidante.

Pasta homogénea, de coloração rosa (Munsell 5YR 7/4), consistência compacta e textura xistosa, com enps de dimensão média, de frequência abundante e distribuição homogénea.

Sobre a pasta da superfície interna foi aplicado vidrado verde, enquanto sobre a pasta da superfície externa foi aplicado engobe amarelo pálido (Munsell 2.5Y 8/3).

Na face interna apresenta motivo arquitectónico (?) realizado por incisão e motivo indeterminado realizado por excisão. Esta excisão encontra-se ligada ao orifício que apresenta no lábio, onde foi aplicada estampilha com motivo geométrico.

CSM 314

Pedra de jogo

comprimento: 33mm; largura: 18mm; esp.: 6mm.

Corpo em forma de losango.

CSM 296

Pedra de jogo

Ø 60mm; esp.: 6mm.

Corpo circular.

Reaproveitamento de fragmento de talha.

CSM 108

Pedra de jogo vidrada.

Ø 31mm; esp.: 8mm.

Corpo circular.

CSM 189

Pedra de jogo vidrada.

Ø 30mm; esp.: 5mm.

Corpo circular.

CSM 202

Pedra de jogo vidrada.

Ø 35mm; esp.: 9mm.

Corpo circular.

CSM 252

Pedra de jogo vidrada.

Ø 42mm; esp.: 8mm.

Corpo circular.

CSM 262

Pedra de jogo vidrada.

Ø 28mm; esp.: 7mm.

Corpo circular.

CSM 266

Pedra de jogo vidrada.

Ø 30mm; esp.: 7mm.

Corpo circular.

CSM 089

Pedra de jogo (pintura branca).

Ø 26mm; esp.: 10mm.

Corpo circular.

CSM 092

Pedra de jogo (pintura branca).

Ø 25mm; esp.: 5mm.

Corpo circular.

CSM 093

Pedra de jogo (pintura branca).

Ø 27mm; esp.: 6mm.

Corpo circular.

CSM 181

Pedra de jogo (pintura branca).

Ø 24mm; esp.: 6mm.

Corpo circular.

CSM 265

Pedra de jogo (pintura branca).

Ø 28mm; esp.: 7mm.

Corpo circular.

CSM 304

Pedra de jogo (pintura branca).

Ø 23mm; esp.: 4mm.

Corpo circular.

CSM 086

Pedra de jogo

Ø mm; esp.: mm.

Corpo circular.

Reaproveitamento de fragmento de telha.

CSM 178

Pedra de jogo

Ø 25mm; esp.: 11mm.

Corpo circular.

Reaproveitamento de fragmento de telha.

CSM 221

Pedra de jogo

Ø 35mm; esp.: 14mm.

Corpo circular.

Reaproveitamento de fragmento de telha.

CSM 222

Pedra de jogo

Ø 41mm; esp.: 17mm.

Corpo circular.

Reaproveitamento de fragmento de telha.

CSM 261

Pedra de jogo

Ø 56mm; esp.: 13mm.

Corpo circular.

Reaproveitamento de fragmento de telha.

CSM 282

Pedra de jogo

Ø 56mm; esp.: 11mm.

Corpo circular.

Reaproveitamento de fragmento de telha.

CSM 294

Pedra de jogo

Ø 57mm; esp.: 13mm.

Corpo circular.

Reaproveitamento de fragmento de telha.

CSM 303

Pedra de jogo

Ø 23mm; esp.: 11mm.

Corpo circular.

Reaproveitamento de fragmento de telha.